

COULIS

Format principal n° : 03 63 00

E³-DEEP POUR

COULIS ÉPOXYDE POUR MISES EN PLACE PROFONDES
AVEC GRANULATS PRODUITS AU MOYEN
DE LA DL TECHNOLOGY™



EUCLID CHEMICAL

EMBALLAGE

Trousse de 0,039 m³ (1,40 pi³) (1 seau, 5 sacs)

Code : 088DP 03

Trousse de 0,033 m³ (1,15 pi³) (1 seau, 4 sacs)

Code : 088HFDP 03

RENDEMENT APPROXIMATIF

Trousse de **0,039 m³ (1,40 pi³) (Standard)** : Un seau de 18,9 litres contenant la Partie A (résine) (4,6 litres) et la Partie B (durcisseur) (3,7 litres), et 5 sacs de 14,5 kg de Partie C (granulat). Rendement de 0,039 m³ (1,40 pi³).

Trousse de **0,033 m³ (1,15 pi³) (High Flow [Fluidité élevée])** : Un seau de 18,9 litres contenant la Partie A (résine) (4,6 litres) et la Partie B (durcisseur) (3,7 litres), et 4 sacs de 14,5 kg de Partie C (granulat). Rendement de 0,033 m³ (1,15 pi³).

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et le malaxeur avec de l'eau et du savon.

DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans dans son emballage d'origine non ouvert

DESCRIPTION

E³-DEEP POUR est un coulis époxyde à haute résistance conçu pour le jointoiment des bases de machines et d'équipements de tous genres. Grâce à sa formulation permettant son usage pour des mises en place profondes, E³-DEEP POUR offre une capacité portante maximale pour les bases aux configurations variées. De plus, notre granulat produit au moyen de notre DL Technology™ brevetée réduit grandement la quantité de poussière libérée dans l'environnement lors du malaxage et de la manutention. E³-DEEP POUR satisfait aux exigences de la norme 610, annexe L relative au jointoiment des plaques de base et des plaques d'appui, de l'American Petroleum Institute.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Granulats produits au moyen de la DL Technology™ qui réduit grandement la poussière
- Faible réaction exothermique pour les applications où de grands volumes sont mis en place
- Expansif et sans retrait
- Excellente capacité portante
- Taux de remplissage variable
- Excellente adhérence aux plaques de base et aux fondations
- Stabilité lors de mises en place profondes
- Durée d'ouvrabilité prolongée

DOMAINES D'APPLICATION

- Mises en place profondes ou dans de grands volumes nécessitant de la précision
- Restauration de fondations, de bases et de colonnes
- Amortissement de vibrations pour l'équipement
- Réservoirs, turbines et boîtiers
- Cavités servant d'ancrage dans les projets de post-tension

DONNÉES TECHNIQUES

Les données suivantes sont des valeurs typiques obtenues en laboratoire. Il faut s'attendre à des variations modérées lors d'une utilisation sur le terrain.

Méthode de test	Propriété testée	Unité standard	Mélange à fluidité élevée
ASTM C579 Méthode B	Résistance à la compression	1 d 76 MPa 7 d 97 MPa 28 d 103 MPa	1 d 77 MPa 7 d 100 MPa 28 d 104 MPa
ASTM C1181 2,8 MPa à 60 °C	Fluage	28 d 3,6 x 10 ⁻³ po/po/°F	28 d 4,3 x 10 ⁻³ po/po/°F
ASTM C580	Résistance à la flexion	1 d 28 MPa 7 d 30 MPa 28 d 31 MPa	1 d 29 MPa 7 d 31 MPa 28 d 32 MPa
ASTM C307	Résistance à la traction	1 d 12 MPa 7 d 14 MPa 28 d 14 MPa	1 d 12 MPa 7 d 14 MPa 28 d 14 MPa
ASTM C882	Adhérence	7 d 23 MPa 28 d 25 MPa	7 d 24 MPa 28 d 26 MPa
ASTM C531 7 d	Coefficient d'expansion thermique	2,8 x 10 ⁻⁶ po/po/ °F 23 à 99 °C	2,8 x 10 ⁻⁶ po/po/ °F 23 à 99 °C
	Épaisseur maximale par couche	45 cm (18 po)	23 cm (9 po)
ASTM C1339	Section portante utile	> 95 %	> 95 %
	Résistance chimique	Excellente résistance à la plupart des produits chimiques industriels	
ASTM D2471	Pointe exothermique 300 x 300 x 76 mm (12 x 12 x 3 po)	38,9 °C	42,2 °C
	Durée d'ouvrabilité	90 minutes	70 minutes

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface : Le béton doit être âgé d'au moins 28 jours. L'huile, la saleté, les débris, la peinture et le béton endommagé doivent être enlevés. La surface doit être préparée mécaniquement à l'aide d'un équipement adéquat afin d'obtenir un profil de surface correspondant à CSP 5 à 7, au minimum, conformément à la directive 310.2 de l'ICRI et pour exposer le gros granulat du béton. La dernière étape du nettoyage devrait consister en l'élimination complète de la poussière et des résidus au moyen d'un lavage sous pression suivie de l'enlèvement complet de l'eau à l'aide d'un aspirateur.

Le décapage à l'acide est acceptable seulement si la préparation mécanique n'est pas pratique. Il est recommandé que seuls les entrepreneurs expérimentés en décapage à l'acide utilisent cette méthode pour la préparation de la surface. Les sels issus de la réaction doivent être bien enlevés par lavage sous pression. Laisser le béton sécher complètement. **Note :** Même en utilisant des procédures adéquates, il est possible qu'une surface décapée à l'acide ne procure pas une adhérence aussi forte qu'une surface préparée selon des procédures de préparation mécanique. Le béton doit posséder une surface texturée et être exempt d'agents de cure et de scellement. **Préparation des plaques de base :** Décaper les plaques de base en métal par projection d'abrasif jusqu'à l'obtention d'un fini commercial (SSPC SP6) afin d'améliorer l'adhérence. Mettre le coulis en place immédiatement afin d'empêcher la plaque de s'oxyder à nouveau.

Préparation des coffrages : Les coffrages doivent être étanches afin d'empêcher les fuites. Ils doivent être résistants, bien étayés et installés légèrement plus haut que le dessous de la plaque de base. Afin de faciliter le démoulage, les coffrages doivent être enduits de deux couches de cire en pâte ou chaque pièce de coffrage doit être enveloppée de polyéthylène.

Trous de boulons d'ancrage et systèmes de blocage : Les trous et les systèmes de blocage doivent être nettoyés afin d'enlever la poussière, la saleté et les débris, puis on doit leur permettre de sécher. Si les côtés sont lisses, rendre le trou rugueux à l'aide d'une brosse métallique à poils durs ou d'une brosse métallique rotative, si l'espace le permet.

Malaxage : Dans un seau de malaxage propre, mélanger lentement les Parties A et B (résine et durcisseur) pendant 2 minutes à l'aide d'une perceuse munie d'un mélangeur. Ajouter la Partie B à la Partie A (et non l'inverse). L'époxyde doit être bien mélangé afin d'assurer une réaction chimique adéquate. Ne pas incorporer d'air par fouettage dans l'époxyde pendant le malaxage. Une fois l'époxyde malaxé, verser directement la résine dans un malaxeur à mortier à axe de rotation horizontal. Ajouter la Partie C (granulat) au mélange, un sac à la fois, et bien mélanger pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le granulat soit complètement mouillé. Mettre en place immédiatement.

Mise en place : Couler dans les trous de boulons d'ancrage et les systèmes de blocage à l'aide d'un entonnoir, ou directement si l'espace le permet. Pour joindre des plaques, déverser le coulis dans la bêche d'alimentation et le laisser couler sous la plaque; effectuer cette opération à partir d'un côté seulement. Des courroies préalablement disposées sous la plaque aideront à travailler et placer le coulis. Le coulis doit être mis en place à une épaisseur minimum de 25 mm (1 po) et maximum de 46 cm (18 po) par couche lorsque mis en place en grande quantité. **Note :** Amener tous les matériaux E³-DEEP POUR ainsi que la fondation et la plaque de base à une température se rapprochant de 23 °C. Des températures froides réduiront significativement les caractéristiques d'écoulement et augmenteront le degré de difficulté de l'application du coulis pour joindre la plaque de base. Des températures plus élevées augmenteront l'écoulement initial, mais réduiront la durée d'ouvrabilité. **Cure :** E³-DEEP POUR ne requiert aucune procédure de cure particulière. **Finition :** Si un fini lisse est souhaité, la surface du coulis peut être brossée et truée à l'aide d'une application légère d'EUCO SOLVENT.

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Porter l'équipement de protection individuelle approprié lors de la manutention d'époxydes.
- Ne pas utiliser sur du béton gelé ou couvert de givre.
- Entreposer le matériau à la température ambiante avant son usage.
- Le coulis doit être mis en place à une température ambiante comprise entre 10 et 32 °C.
- Le taux de gain de résistance sera considérablement affecté à des températures extrêmes.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Révision : 2.23

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.