



# EUCO 456 PRIMER/SEALER

## APPRÊT ET AGENT DE SCHELLEMENT ÉPOXYDE POUR EUCO 456S MORTAR

### EMBALLAGE

Trousse de 17,03 litres  
Code : 037CK 97  
Trousse de 4,24 litres  
Code : 037S 96

### RENDEMENT APPROXIMATIF

Couche d'apprêt : 2,46 à 3,69 m<sup>2</sup>/litre  
(100 à 150 pi<sup>2</sup>/gal US)  
Scellement : 3,69 à 4,92 m<sup>2</sup>/litre (150 à  
200 pi<sup>2</sup>/gal US)

### NETTOYAGE

Nettoyer les outils et l'équipement à l'aide d'un solvant tel que l'acétone, le xylène ou le MEK. Ne pas laisser l'époxyde durcir sur les outils et l'équipement. Une fois durci, EUCO 456 PRIMER/SEALER doit être enlevé au moyen d'une abrasion mécanique.

### DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans dans son emballage d'origine non ouvert

### SPÉCIFICATIONS ET CONFORMITÉS

- ASTM C881 Types II et IV, Grade 1, Classes B et C

### DESCRIPTION

EUCO 456 PRIMER/SEALER est un apprêt et une couche de scellement époxyde à deux composantes et 100 % solide. Ce produit est spécialement formulé pour une utilisation avec EUCO 456S MORTAR.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- À faible odeur – 100 % solide

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Apprêter les substrats de béton qui recevront EUCO 456S MORTAR
- Sceller EUCO 456S MORTAR après sa mise en place et sa finition

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Viscosité, Partie A . . . 5 300 cP  
Viscosité, Partie B . . . 65 cP  
Viscosité, malaxé . . . 350 à 900 cP  
Durée d'ouvrabilité . . 15 minutes  
Formation de gel . . . 23 minutes  
Sec au toucher . . . . 3 à 4 heures

#### APPARENCE

EUCO 456 PRIMER/SEALER est une résine époxyde gris pâle (une fois malaxé).

---

## MODE D'EMPLOI

**Préparation de la surface : COUCHE D'APPRÊT :** Les surfaces de béton doivent être en bon état sur le plan structural et exemptes de béton libre ou détérioré, de poussière, de saleté, de peinture, d'efflorescence, d'huile et d'autres contaminants. Abraser la surface mécaniquement afin d'obtenir un profil de la surface correspondant à CSP 6 à 7 conformément à la directive 310.2 de l'ICRI. Bien nettoyer la surface abrasée.

**SCELLEMENT :** Le EUCO 456S MORTAR déjà installé doit être en bon état sur le plan structural et exempt de poussière, de saleté, de peinture, d'huile et d'autres contaminants. Si EUCO 456S MORTAR a été installé il y a plus de 24 heures, nettoyer la zone en l'essuyant avec un solvant afin de retirer les contaminants.

**Malaxage :** Utiliser des contenants et des malaxeurs propres pour malaxer EUCO 456 PRIMER/SEALER. Malaxer la Partie A et la Partie B séparément pendant environ 1 minute chacune. À l'aide d'un malaxeur de type Jiffy à bas régime, malaxer les Parties A et B ensemble pendant 2 minutes. Afin de faciliter le malaxage, ajouter la Partie B à la Partie A (et non l'inverse).

**Application : COUCHE D'APPRÊT :** Les températures ambiante et de la surface doivent être entre 10 et 32 °C. EUCO 456 PRIMER/SEALER peut être appliqué à l'aide d'un rouleau à poils courts, d'une raclette, d'un pinceau ou d'un vaporisateur sans air. EUCO 456S MORTAR doit être appliqué 10 à 30 minutes après l'application d'EUCO 456 PRIMER/SEALER, lorsqu'EUCO 456 PRIMER/SEALER est encore collant.

**SCELLEMENT :** Les températures ambiante et de la surface doivent être entre 10 et 32 °C. EUCO 456 PRIMER/SEALER peut être appliqué à l'aide d'un rouleau à poils courts, d'une raclette, d'un pinceau ou d'un vaporisateur sans air. La couche de scellement peut être appliquée dès qu'EUCO 456S MORTAR est sec au toucher, mais pas plus de 24 heures après l'application de l'apprêt. Consulter les instructions pour la préparation de la surface ci-dessus si plus de 24 heures se sont écoulées depuis l'application d'EUCO 456S MORTAR.

---

## PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Utiliser le produit à l'intérieur seulement.
- EUCO 456 PRIMER/SEALER n'est pas un produit décoratif et ne doit pas être utilisé lorsque l'esthétique est une considération importante.
- Non recommandé dans les applications où la température du plancher dépassera 77 °C en continu.
- Entreposer le produit à une température comprise entre 16 et 21 °C pendant 24 heures avant son utilisation afin de faciliter sa mise en place.
- Ne convient pas à une application pour laquelle la chape sera exposée à des acides.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Révision : 3.24

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

---

**GARANTIE :** Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.