



TAMMS H/P PRIMER

APPRÊT POUR LES SURFACES DE BÉTON OU DE MAÇONNERIE

EMBALLAGE

18,9 litres

Code : TL6205505

208 litres

Code : TL6205555

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et l'équipement d'application avec un détergent et de l'eau chaude immédiatement après leur utilisation. Nettoyer la surapplication ou les gouttes avec un détergent et de l'eau chaude avant qu'elles ne sèchent. Nettoyer les surfaces de verre et de métal avant que le matériau ne sèche. Une fois séché, le matériau devra être enlevé à l'aide d'un solvant puissant ou d'une abrasion.

DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans dans son emballage d'origine non ouvert et convenablement entreposé

DESCRIPTION

TAMMS H/P PRIMER favorise le mûrissement adéquat des revêtements pour maçonnerie à base de liant ou de résines acryliques, particulièrement lorsqu'il est appliqué sur des surfaces chaudes ou poreuses. TAMMS H/P PRIMER sèche rapidement afin de créer une barrière perméable à l'air à la surface du substrat. Cette barrière retarde l'absorption excessive d'humidité du revêtement vers le substrat et favorise un mûrissement adéquat du revêtement. Cette action aide à minimiser la formation de « cratères » sur les revêtements acryliques et la formation de fissures de retrait dans les liants. TAMMS H/P PRIMER est nécessaire sur les surfaces poreuses ou par temps chaud et venteux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DOMAINES D'APPLICATION

- Applications extérieures ou intérieures, au-dessus ou au-dessous du sol
- Surfaces de béton et de maçonnerie
- Brique
- Pierre
- Surfaces de blocs de béton tels que les blocs éclatés, texturés, ordinaires ou légers
- Béton préfabriqué, texturé, léger et coffré

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Procure une base stable pour les revêtements d'Euclid Chemical
- Aide à atteindre des taux d'application appropriés avec les revêtements ultérieurs

APPARENCE

TAMMS H/P PRIMER devient transparent avec un léger lustre une fois sec.

RENDEMENT

	m ² /litre (pi ² /gal US)
Surface poreuse	2,5 à 3,7 (100 à 150)
Surface non poreuse	4,9 à 7,3 (200 à 300)

Note : Les rendements sont approximatifs. Les rendements réels dépendent de la température, de la texture et de la porosité du substrat.

DONNÉES TECHNIQUES

- TAMMS H/P PRIMER est une émulsion d'un blanc laiteux faite de polymères acryliques 100 % solide et de modificateurs dans une formulation aqueuse.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface : Les surfaces doivent être en bon état sur le plan structural, propres, sèches et exemptes de contaminants. Réparer les défauts de surface, les fissures et les vides avant l'application de TAMMS H/P PRIMER. Laisser mûrir les nouvelles surfaces de béton et de maçonnerie pendant au moins 28 jours. Abraser la surface de tous les substrats, y compris le béton lisse préfabriqué ou coffré, afin de rendre leur surface absorbante. Appliquer TAMMS H/P PRIMER sur une surface sèche et ne pas l'appliquer si l'on prévoit de la pluie dans les 4 heures ou si l'on ne peut pas appliquer une couche de finition sur la surface apprêtée dans les 24 heures.

Malaxage : Malaxer TAMMS H/P PRIMER lentement et complètement à l'aide d'un équipement de malaxage à bas régime qui n'aérera pas le produit. Ne pas diluer TAMMS H/P PRIMER.

Application : Utiliser un vaporisateur sans air muni d'un orifice de vaporisation de 0,43 à 0,53 mm (0,017 à 0,021 po) pour appliquer TAMMS H/P PRIMER. Tenir le pistolet de vaporisation à une distance de 30 à 45 cm (12 à 18 po) de la surface du mur et appliquer en utilisant la technique des couches croisées, c'est-à-dire une passe horizontale suivie d'une passe verticale. Pour une application manuelle, utiliser un équipement conçu pour les peintures au latex et humecter les pinceaux ou les rouleaux de 38 mm (1,5 po) avec de l'eau avant leur emploi. Humidifier complètement la surface avec TAMMS H/P PRIMER jusqu'à saturation, mais sans faire de coulisses. Enlever toutes les gouttes ou coulisses à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. TAMMS H/P PRIMER sèche rapidement. La couche de finition peut être appliquée lorsque l'apprêt est sec, mais au plus tard 24 heures après son application. Pour les projets d'envergure, les coûts de main-d'œuvre peuvent être diminués par l'utilisation de systèmes d'application distincts pour l'application de TAMMS H/P PRIMER et de la couche de finition.

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Ne pas diluer TAMMS H/P PRIMER.
- Ne pas appliquer le produit sur des surfaces extérieures si l'on prévoit de la pluie dans les 4 heures.
- Ne pas appliquer TAMMS H/P PRIMER si la température est inférieure à 10 °C ou supérieure à 32 °C, ou sur des surfaces gelées ou givrées.
- Ne pas appliquer TAMMS H/P PRIMER sur des matériaux non absorbants tels que le verre, le métal, les briques vernissées ou les tuiles émaillées. L'apprêt doit être enduit d'une couche de finition dans les 24 heures suivant l'application.
- Entreposer le produit à une température se situant entre 10 et 32 °C.
- Protéger du gel. Ne pas utiliser le produit s'il a gelé.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Révision : 4.22

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.